مجتمع صنعتی اسفراین

جدول استاندارد اضافه تراش محصولات فورج شده (در محدوده استاندارد DIN 7527)

	ابعاد ماشینکاری نهائی (mm)	20-40	40-60	60-80	80 -100	101-125	126-160	161- 200	201-250	251-315	316- 400	400-500, 401-630	631- 800	801-1000	>1000 1000-1250	1250- 1500
محصولات گرد و چهار گوش	اضافه تراش تا طول 3 متر(mm)	3±0.7	4±0.93	5±1.1	6 ± 1.3 8 ± 1.7	7 ± 1.5 10 ± 2	9 ± 1.8 12 ± 2.3	11 ± 2.2 14 ± 2.8	13 ± 2.6 17 ± 3.4	16 ±3.2 21 ±4.2	19 ± 4 26 ± 5.1	24 ± 4.9 32 ± 6.3	37 ± 7.4 49 ± 9.8	46 ± 9.3 61 ± 12.1	50 ± 14	61±18
	اضافه تراش از 3 متر تا طول 6 متر(mm)	4±0.9	5±1.14	6±1.6	8 ± 1.9 12 ± 3.6	10 ± 2.1 13 ± 4	12 ± 2.5 15 ± 4.6	14 ± 2.9 18 ± 5.2	17 ± 3.5 21 ± 6	21 ± 4.2 24 ± 7	26 ± 5 29 ± 8.4	32 ± 6.2 35 ± 10	49 ± 9.4 52 ± 14.9	61 ±11.6 64±18.1	60 ± 16	72 ± 20

	ضخامت ماشینکاری (mm)	15 20	21 30	31 40	41 50	51 60	60 70	71 100	101 125	126 150	151 200	201 250	251 300	301 350	351 400	401 450	451 500	501 550	551 600	601 650	> 650
	اضافه تراش در ماشینکاری	اضافه تراش در ضخامت (mm)																			
محصولات تختال تا طول 6 متر	عرض ماشینکاری																				
	50-60	6±1.4	3.5±0.8	3.5±0.8	4±0.9	4±0.8	4.5±0.9														
	60-80	7±1.6	3.5±0.9	4±0.9	4.5±1	4.5±0.9	5±1.1														
	80-100	8±1.9	4±0.9	4.5±0.9	5±1	6±1.2	6±1.2														
	100-125	10±2	4.5±1	5±1.1	5.5±1.2	6±1.3	7±1.4	8±1.7	9±1.8	9±2											
	126-150	13±2.5	-		6±1.3	6±1.4	7±1.5	9±1.8	10±2.1	10±2.4	12±2.5										
	151-175	13±2.8	-			-		10±2.1	10±2.1	12±2.4	12±2.5	13±2.8									
	176-200	14±3.1	-			-		12±2.4	12±2.7	13±2.8	14±3.1										
	201-250	17±3.5	-			-		12±2.8	14±3	14±3.2	16±3.4	17±3.5									
	251-315	22±4.5	-			-		14±3.2	15±3.4	17±3.5	17±3.8	22±4.2	22±4.5	22±4.5							
	316-400	29±6.1	-			-		20±4.1	20±4.1	20±4.1	22±4.4	23±4.8	25±5.2	25±5.2	29±6.1						
	401-630	37±9.1	-			-		24±5.2	25±5.6	25±5.6	26±5.7	28±6.1	30±6.5	32±7	34±7.7	35±8	35±8	35±8	35±8	37±9.1	
	631-800	44±12	-			-		31±7.5	32±7.7	33±8	35±8.4	35±8.4	35±8.4	35±8.4	35±8.4	35±8.7	36±9.1	38±10.1	39±10.5	42±11	44±12
	801-1000	52±14	-			-		35±8.3	35±8.3	35±8.3	35±8.3	35±8.3	35±8.3	36±8.4	39±8.7	41±9.3	42±10.1	42±10.1	42±10.1	43±10.5	45±12
	>1000	55±15	-					-	36±9	37±9.3	39±9.5	40±10.1	42±10.3	42±10.3	42±10.3	44±11.1	46±12.3	48±13	48±13	50±14	50±14
			-																		
			-																		